SolvSeal Pafuki Super

Beschreibung
SolvSeal Pafuki Super ist ein lösemittelhaltiges, schnelltrocknendes, farbloses Produkt zur Selbstherstellung von Holzkitt bzw. Spachtelmasse. SolvSeal Pafuki Super wird zum Verkitten und Ausspachteln von Fugen, Rissen etc. von Holzuntergründen aller Art, z.B. Parkett, Holzböden, Möbel usw. verwendet.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode: G2

Anwendung
SolvSeal Pafuki Super ist verarbeitungsfertig dickflüssig und wird mit 10-20% Holzschleifmehl vom vorletzten Schliff (mind. 100er Schliff) zu einer spachtelfähigen Masse angeteigt und gut vermischt. Fugen bis zu max. 2 mm werden gut füllend mit der Masse zugespachtelt. Bei zu dünnflüssiger Einstellung der Spachtelmasse sackt diese während des Trocknungsprozesses in den Fugen zu stark ab. Bei zu dickflüssiger bzw. zu stark gefüllter Einstellung besteht die Gefahr, dass die Spachtelmasse nach dem Trocknungsprozess die Haftung zum Holz verliert und beim nachfolgenden Schliff teilweise wieder aus den Fugen gerissen wird.

Man sollte stets feines Holzschleifmehl des zu verspachtelnden Holzes zur Anteigung verwenden. Dieses darf für eine gute Füllung nicht faserig sein. Aus diesem Grund ist Mehl vom Holz-Längsschliff mit der Bandschleifmaschine nicht geeignet. Empfohlen wird Schleifmehl aus einem rotierenden Schleifgerät (z.B. Einscheiben- oder Mehrscheibenmaschine).

Fugen mit einer Breite von mehr als 2 mm sollten vor der Behandlung ausgespant oder mit geeigneteren Materialien, wie z.B. AquaSeal® PAK-Stop und AquaSeal® Pafudima FlexFill Color behandelt werden. Das Holzschleifmehl sowie der auszubessernde Untergrund müssen wachs- und schmutzfrei sein.

Mit Schleifmehl angerührte Paste soll rasch und möglichst rückstandsfrei verspachtelt werden, da Reste relativ schnell antrocknen und nachdunkeln.

Nach ausreichender Trocknung wird der letzte Feinschliff durchgeführt. Dieser Feinschliff muss sicherstellen, dass keine Rückstände und Imprägnierungen durch den Holzkitt auf der Oberfläche des Bodens mehr vorhanden sind. Ein mit SolvSeal Pafuki Super behandelter Boden kann mit all unseren Qualitäten überarbeitet werden.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte kann SolvSeal Universal-Verdünnung verwendet werden.

Trocknung
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte und normaler Ausspachtelung eines dicht verlegten Bodens nach ca. 20-30 min. schleifbar. Bei Füllung größerer Fugen verzögert sich die trocknungsbedingte Wartezeit bis zum Überschleifen. Gleiches gilt bei Veränderung von klimatischen Bedingungen (niedrigere Temperatur).

Durch zu frühes Schleifen der gekitteten Böden kann beim Einsatz von schnell laufenden Randschleifmaschinen Selbstentzündungsgefahr bestehen. Wartezeiten einhalten!

Verbrauch
Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht:
ca. 50 ml/m^2 bzw. ca. 20 m^2/l

Je nach Art und Umfang der Fugen sowie der Saugfähigkeit des Holzes kann sich der Verbrauch deutlich erhöhen.

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12