



Otto-Graf-Institut: Pfaffenwaldring 4 · 70569 Stuttgart

☎ Durchwahl (0711) 685- 3379
3370 (Sekretariat)
Telefax (0711) 685- 2765
E-Mail: fmpa.ref46@po.uni-stuttgart.de
USt.-IdNr.: DE 153532725
Bearbeiterin/Bearbeiter: Dipl.-Ing. Knauf

Berger-Seidle
Siegeltechnik GmbH
Kleiststraße 14

71691 Freiberg

Ihre Zeichen
Schm/St

Ihre Nachricht vom
22.07.2002

Unsere Zeichen
46/Kn

Stuttgart (Vaihingen)
22. Juli 2002

Betrifft: Prüfung Gleitverhalten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beauftragten uns mit der Prüfung des Gleitverhaltens nach DIN V 18 032-2 (April 2001) an Parkettmustern, die unterschiedlich behandelt waren

Die Prüfung erbrachte folgende Ergebnisse:

1. versiegelt mit Aqua-Seal 2K-PU, unbehandelt

Messstelle Nr.	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,40
2	0,41
3	0,41
4	0,40
5	0,40



2. versiegelt mit Aqua-Seal 2K-PU, behandel mit L 93 Everclear

Messstelle Nr.	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,41
2	0,40
3	0,42
4	0,41
5	0,41

3. versiegelt mit Aqua-Seal 2K-PU, behandel mit L 93 Everclear Stop

Messstelle Nr.	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,55
2	0,58
3	0,58
4	0,54
5	0,55

Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die Anforderungen DIN V 18 032-2 (April 2001) von μ min. 0,4; μ max. 0,6 jeweils eingehalten wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Knauf
Referatsleiter